

Informace pro odběratelé dvířek WIECH

Rozměry dvířek

Rozměry našich výrobků spadají do rozmezí výšky 1000 mm a šířky 600 mm. Nicméně na přání zákazníka lze vyrobit dvířka v maximální výšce 2500 mm a šířce 1243 mm, bez záruky výrobce na deformace (napětí v materiálu může způsobit zakřivení, a proto je nutné použít větší množství pantů pro ukotvení dvířek). Minimální rozměry dvířek jsou: výška 30 mm a šířka 30 mm.

Použité materiály a technologie

Deska: MDF pro hluboké frézování společnosti Sonae Industria
Lepidla: Henkel-Dorus
Fólie: Renolit, Klöckner, Hornschuch, LG, Riken, Senoplast, Kasei, Gislaved
Technologie: Membranová technologie společnost **Wemhöner**, která výrazně zlepšuje tepelný odpor a sílu lepených ploch .

Tolerance:

Rozměrová tolerance- dvířka rovná:

- výška +/- 1mm
- šířka +/- 1mm
- tloušťka +/- 0,4mm

Rozměrová tolerance- dvířka ohýbaná:

- výška +/- 1mm
- šířka (výška položeného prvku měřena v bodě středu) +/- 5mm
- tloušťka +/- 0,1mm

Tolerance úbytku bílé plochy na zadní části dvířek:

- roh- maximálně 2x2 mm, 2 ks na 1 prvek
- hrany- maximálně 3 % po obvodu prvku, šířka do 1mm

Tepelná odolnost dvířek Wiech - [více zde](#)

Použití

- dvířka se používají v nábytkářském průmyslu jako dvířka ke kuchyním, skříním, koupelnovému a obývacímu nábytku
- výhodou je dobrá odolnost proti vlhku a oděru, světlostálost, velké množství kombinací dezénů a frézovaných profilů, jednoduchá montáž a snadná údržba
- U vestavěných spotřebičů (troubu, grily a jiné) doporučujeme instalaci bočních a spodních ochranných kovových lišt, které zabrání případnému přímému působení tepla na dvířka, a tím jejich znehodnocení, které se projevuje odlepením a stažením fólie. Je také vhodné zvětšit vzdálenost od zdroje tepelného působení na 20 mm z boku a v případě dvířek pod vestavěnou troubou na 30 mm.
- Skvrny způsobené látkami, které mají silné barvy, jako je káva, čaj, červené víno, kari, hořčice, je třeba rychle opláchnout vodou, nebo setřít vlhkým hadříkem. Nenechávejte skvrny uschnout, protože mohou trvale obarvit povrch dvířek. Skvrny lze odstranit teplou mýdlovou vodou, hadříkem nebo kartáčkem s jemným vlasem. Neměli byste používat tvrdý kartáč, a silné odmašťovač a bělidla. V případě vysoce lesklých dvířek, které jsou s ochranným filmem, po odstranění tohoto filmu následuje 1 týden zpevnění povrchu. Po odstranění ochranné fólie lze použít také přípravek ULTRA-GLOSS Superpolish, který vytvoří tenkou ochrannou vrstvu na fólii a zvyšuje odolnost proti poškrábání povrchu a také chrání před UV zářením.

Záruky a reklamace

- Každý produkt má 24 měsíců záruku výrobce. (Od 1.5.2011 se záruka prodlužuje na 5 let)
- Výrobce odpovídá za vady pouze kupujícímu. Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly použité jinak než k čemu jsou určeny.
- Záruka se nevztahuje na kresbu a barevnost fólii.
- Záruka se nevztahuje na viditelné změny hlavně na hranách dvířek, které byly umístěny příliš blízko spotřebičů emitujících teplo.
- Vzhledem k povaze technologického procesu je přípustné, aby na povrchu o rozměru 1m² v počtu max 3 ks a v průměru maximálně 2mm objevilo promáčknutí, vyklenutí, odbarvení nebo mikrotrhlina.
- Kupující je povinen prohlédnout zboží v termínu do 10 dnů od převzetí zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

Výrobce dvířek firma WIECH neodpovídá za neobeznámení se zákazníka s výše uvedenými podmínkami. Informace jsou dostupné všem zájemcům.

Přejeme Vám mnoho let spokojenosti s našimi výrobky.
Redakce výrobně-marketingového teamu.